

Requisitos granulométricos del agregado fino	
Requisitos granulométricos que deben ser satisfechos por el agregado fino	
Tamiz estandar	% en peso del material que pasa el tamiz
3/8"	100
#4	95 a 100
#8	80 a 100
#16	50 a 85
#30	25 a 60
#50	10 a 30
#100	2 a 10